

ELITE MARMORINO

Декоративное покрытие воздухопроницаемое на натуральной основе

Свойства продукта

ELITE MARMORINO это продукт на основе гашёной извести, мраморной крошки, пигментов и неорганических добавок , которые обогащают его следующими характеристиками: отличное сопротивление к агрессивным средам присутствующим в околоворской среде или индустриальной зоне, хорошая устойчивость к УФ, бактериям, плесени, неповторимый металлический эффект или эффект «венецианской штукатурки».

Область применения

ELITE MARMORINO идеально подходит для обогащения интерьеров старинного или современного строительства. Особенno подходит для украшения стен, колонн, потолков цементной конструкции и любых других созданных на основе цемента, извести или гипса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,5 до 1,6 кг / л

Вязкость : Пастообразный продукт.

Теоретический расход:

От 1 до 1,2 кг / кв.м. в 2 слоя.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Блестящая, гладкая поверхность.

Ограничение выбросов ЛОС

(летучих органических соединений):

Предельное значение ЛОС (Директива2004/42/EC) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л(2010).

ELITE MARMORINO содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

На новой поверхности : Убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки, надлежащим образом разбавленной.

На разрушенной поверхности и / или нуждающейся в ремонте: Удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

Окрашенная поверхность: Если предыдущая краска была минеральной , достаточно одного слоя грунтовки UNIFORMANTE A.S. разбавленной

соответствующим образом, в противном случае вы должны удалить краску механически и затем выполните процедуру, как на новой поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать содержимое банки и нанести первый слой шпателем из нержавеющей стали , если необходимо, можно увлажнить поверхность . После высыхания, слегка отшлифовать мягкой нождачной бумагой, чтобы удалить погрешности, затем нанести второй слой. Тем же шпателем приступить к сглаживанию поверхности, не используя никакого давления, чтобы получить эффект мраморной поверхности. При использовании пластмассового мастерка получается эффект «венецианской штукатурки ».

Для внешних работ: Смешать ELITE MARMORINO с10-15% белого портландцемента.

Разведение:

Готов к использованию.

Сушка при 20 ° С и 65% U.R.:

На ощупь через 2-3 часа, в глубине после24 часов.

Время между слоями:

Должно пройти по крайней мере 12 часов между первым и вторым слоем при 20 ° С.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах в диапазоне от +8 ° С до +30 ° С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Избегайте использование на поверхностях подверженных чрезмерно солнечному воздействию или сильному ветру.
Если продукт применяется на открытом воздухе, необходим защитный слой IDROREPELLENTE SILOSSANICO A.S.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Избегайте использование на поверхностях подверженных чрезмерно солнечному воздействию или сильному ветру.
Если продукт применяется на открытом воздухе, необходим защитный слой IDROREPELLENTE SILOSSANICO A.S.

Товарная упаковка:24 кг.